



# SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se

Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se

Norrköping 011-4507400 norrkoping@swebolt.se

www.SWEBOLT.se

Exkl moms. Datum 2016-04-15

# Lim, tätning och fogning

## De mest gångbara produkterna

Denna folder visar de mest gångbara produkterna gällande massor för limning, tätning och fogning. Sortimentet är mycket större så fråga oss om du inte hittar det du söker!



Från lätt till tungt!  
Från långsamt till snabbt!  
Från standard till extremt!

Produkter från

**SOUDAL**



SB Technical products

**SWEBOLT - BOTNIA BOLT**

★★★★★  
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET  
Swebolt Järfälla Aktiebolag  
© CREDITSAFE | 2014-03-14

**AAA**<sup>®</sup>  
Högsta kreditvärdighet

**NORDCERT**  
Certifierad EN 1090-1



# SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se  
Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se  
Norrköping 011-4507400 norrkoping@swebolt.se  
www.SWEBOLT.se

Exkl moms. Datum 2016-04-15

# Fogskum

## Soudafoam

Med plaströr eller pistolfäste.

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
77103	SOUDAFOAM VINTER 750ml	1	FOGSKUM ÅRETRUNT -18 TILL +35 GRADER, PLASTRÖRSAVTRYCKARE
77104	SOUDAFOAM SMX 500ml	1	FOGSKUM ISOCYANATFRITT, PLASTRÖRSAVTRYCKARE
77105	SOUDAFOAM 1K 750ml	1	FOGSKUM -10 TILL +35 GRADER, PLASTRÖRSAVTRYCKARE
77106	SOUDAFOAM PISTOL 750ml	1	FOGSKUM ÅRETRUNT -18 TILL +35 GRADER, PISTOLFÄSTE
77107	SOUDAFOAM PISTOL 750ml	12	FOGSKUM -10 TILL +35 GRADER, PISTOLFÄSTE
77108	SOUDAFOAM 1K 500ml	1	FOGSKUM -10 TILL +35 GRADER, PLASTRÖRSAVTRYCKARE



Enkomponents självexpanderande polyretanskum. Finns med pistolfäste och plaströrsavtryckare.

Bas Polyuretan  
 Konsistens Skum Tixotrop  
 Härdnings system Fukthärdande  
 Skinnbildning (20oC/65% R.H.) C:a 8 minuter  
 Härdningshastighet (20 C/65% R.H.) Dammfri yta efter 20-25 minuter  
 Härdhet (DIN 53505)  
 Specifik vikt (DIN 53479)  
 Temperaturområde -40--+90 grader.  
 Elastisk återställning (ISO 7389)  
 Maximal tillåten töjning  
 Elastisk motstånd 100% (DIN 53504)  
 Maximal dragkraft (DIN 53504)  
 Töjning till brott (DIN 53504)



SMX Isocyanatfritt fogskum  
Kan användas från +10°C.  
Fukthärdande system som fungerar bäst mot fuktiga ytor som trä, betong samt sten.

PU Rengöring för fogpistol  
"Gun & Foam cleaner"

ARTIKEL 771106341  
 BENÄMNING PU RENGÖRING 500ml  
 FÖRP 1  
 BESKRIVNING AEROSOL RENGÖRINGSMEDEL FÖR PISTOL



SB Technical products

SWEBOLT - BOTNIA BOLT

★★★★★  
 HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET  
 Swebolt Järfälla Aktiebolag  
 © CREDITSAFE | 2014-03-14

AAA®  
 Högsta kreditvärdighet

NORDCERT  
 Certifierad EN 1090-1



Exkl moms. Datum 2016-04-15

# Brandskum

## Firefoam FR 1K

Engångsadapter medföljer varje flaska.

Används för att förhindra passage av rök och gas i upp till fyra timmar. Fäster mot alla underlag utom PE, PP, PTFE. Ljusröd kulör.

För installation av godkända branddörrar samt fönster. Vid brand- och röktätning mellan väggar, golv samt innertak. Vid fogning av samtliga öppningar i tak konstruktioner. Vid appliceringar som ett ljudabsorbent lager.

Standarder:

Warrington No 9297D

Warrington No 13429D

ITB NP-2049.2/2009

ITB NP-0249.1/2009



ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
77112423	FIREFOAM GUN FR 750ml	1	BRANDSKUM, PISTOLFÄSTE

## Skumpistol / Pistolfäste

För användning med Soudafoam skum.

Teflonbelagd metallpistol för professionellt bruk. Enklare kompositbandtag för enklare användning.

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
7710011	PISTOL/SKUMSPRUTA METALL	1	PROFESSIONELL TEFLONBELAGD PISTOL FÖR FOGSKUM, METALL
7710041	PISTOL/SKUMSPRUTA PLAST	1	KOMPOSITHANDTAG FÖR FOGSKUM

Säkerhetsdatablad finns på [www.swebolt.se](http://www.swebolt.se)





Exkl moms. Datum 2016-04-15

## Fix All Crystal 100% transparent limning/fogning

Fix All Crystal är en transparent högkvalitets elastisk enkomponent MS-polymerbaserad fogmassa, kemiskt neutral och med starkt limmande egenskaper.

För alla ytor, material och miljöer.

Hög elasticitet.

Lämplig för ojämna ytor.

Kan övermålas.



Scanna för att se video!



### Technical data

Basis	MS Polymer
Consistency	Stable paste
Curing system	Moisture curing
Skin formation* (20°C / 65% R.H.)	Ca. 10 min
Curing speed * (20°C / 65% R.H.)	2 mm/24h → 3 mm/24h
Hardness	38 ± 5 Shore A
Density	1,04 g/ml
Elastic recovery (ISO 7389)	> 75 %
Maximum allowed distortion	± 20 %
Temperature resistance	-40 °C → 90 °C
Max. tension (DIN 53504)	2,40 N/mm <sup>2</sup>
Elasticity modulus 100% (DIN 53504)	0,80 N/mm <sup>2</sup>
Elongation at break (DIN 53504)	300 %
Application temperature	5 °C → 35 °C

(\* ) these values may vary depending on environmental factors such as temperature, moisture, and type of substrates.

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
771111301	FIX ALL CRYSTAL 290ml	1	MS-POLYMER FOGMASSA, ENKOMPLEMENT FÖR TÄTNING/LIMNING KRISTALLKLAR



## SWIPEX Rengöringsduk

Swipex är Soudals impregnerade rengöringsdukar med en bas av etanol. Swipex är ekonomiska och du torkar enkelt bort ohärdad fogmassa från arbetsytor, verktyg samt händer.

För bästa hållbarhet ligger Swipex förpackade i en PE burk om 100 rengöringsdukar.

ARTIKEL	BENÄMNING
771113551	SWIPEX XXL BURK

Säkehtersdatablad finns på [www.swebolt.se](http://www.swebolt.se)





Exkl moms. Datum 2016-04-15

## Fix All Flexi

### Tidigare Fix All Classic

FixAll Flexi är en högkvalitets elastisk enkomponent MS-polymerbaserad fogmassa, kemiskt neutral och med starkt limmande egenskaper, innehåller antimögelmedel.

Hög limstyrka och snabb härdning på nästan alla ytor.  
Kulörstabil och UV-resistent.

Permanent elastisk efter härdning.

Mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial.

Missfärgar ej porösa ytor som natursten, marmor, granit.

Närmast luktfri.

Lättapplicerad.

Resistent mot flera kemikalier.

Övermålningsbar med vattenspädbara färger, samt flera andra färgtyper.

Innehåller ej isocyanater, halogener eller ftalater.



ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
771115254	FIX ALL BEIGE 290ml	1	MS-POLYMER FOGMASSA, ENKOMPLEMENT FÖR TÄTNING/LIMNING
771115265	FIX ALL VIT 290ml	1	MS-POLYMER FOGMASSA, ENKOMPLEMENT FÖR TÄTNING/LIMNING
771115266	FIX ALL SVART 290ml	1	MS-POLYMER FOGMASSA, ENKOMPLEMENT FÖR TÄTNING/LIMNING
771115267	FIX ALL GRÅ 290ml	1	MS-POLYMER FOGMASSA, ENKOMPLEMENT FÖR TÄTNING/LIMNING
771115371	FIX ALL MÖRKBRUN 290ml	1	MS-POLYMER FOGMASSA, ENKOMPLEMENT FÖR TÄTNING/LIMNING

Bas	Hybridpolymer.
Konsistens	Stabil pasta
Härdnings system	Reagerar med fuktighet.
Skinbildning (20oC/65% R.H.)	ca 10 minuter
Härdningshastighet (20 C/65% R.H.)	2 - 3 mm/24 timmar
Hårdhet (DIN 53505)	45 +/-5 Shore A
Krympning	Obetydlig
Densitet	1,67
Temperaturrestans	-40 grader till +90 grader
Återgångsförmåga:	> 75%.
Brottöjning	>500% (DIN 53504)
Maximal deformation	20%
Töjningsmotstånd	2,0 N/mm2(DIN 53504)





Exkl moms. Datum 2016-04-15

# Fix All High Tack

## Högt initialt hugg och snabbhärdande!

Fix ALL High Tack har högt initialt hugg 320kg/kvm. Produkten härdar snabbt och bygger även upp slutstyrkan snabbt. Fogmassan är mycket lättapplicerad enkel att "pinna" och du får ett utmärkt slutresultat. Fogmassan håller sig elastisk efter härdning innehåller inga isocyanater, halogener, silikoner eller lösningsmedel. Produkten är övermålningsbar med de flesta förekommande vattenspädbara färger. God kulörstabilitet. God väderbeständighet samt gott UV-motstånd är andra fördelar. Produkten limmar även mot fuktiga ytor. Applikationer är inom Bygg och konstruktion industrin. Limning av paneler, profiler och andra vanligt förekommande byggmaterial som trä, MDF samt spånskiva. Godkänd för spegellimning. För Corian rekommenderar vi Fix All Turbo.



ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
771115265HT	FIX ALL 'HT' VIT 290ml	1	HIGH TACK - AMS-POLYMER FOGMASSA, ENKOMPONENT FÖR TÄTNING/LIMNING
771115266HT	FIX ALL 'HT' SVART 290ml	1	HIGH TACK - AMS-POLYMER FOGMASSA, ENKOMPONENT FÖR TÄTNING/LIMNING
771115267HT	FIX ALL 'HT' GRÅ 290ml	1	HIGH TACK - AMS-POLYMER FOGMASSA, ENKOMPONENT FÖR TÄTNING/LIMNING

#### Technical Characteristics:

Base	MS Polymer®
Consistency	Paste
Curing System	Moisture Cure
Skin Formation (*) (20°C/65% R.V.)	Ca. 5 min.
Curing Rate (*) (20°C/65% R.V.)	3 mm/24h
Hardness (DIN 53505)	60 ± 5 Shore A
Specific Gravity (DIN 53479)	1,47 g/ml
Maximum Deformation	± 20 %
Elastic Recovery (ISO 7389)	> 75 %
Temperature Resistance (fully cured)	-40°C to +90°C
Elasticity Modulus 100 % (DIN 53504)	2,30 N / mm²
Tear Strength (DIN 53504)	3,50 N / mm²
Elongation at break (DIN 53504)	400 %

(\*) these values may vary depending on environmental factors such as temperature, moisture, and type of substrates

Säkehtersdatablad finns på [www.swebolt.se](http://www.swebolt.se)





# SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se

Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se

Norrköping 011-4507400 norrkoping@swebolt.se

www.SWEBOLT.se

Exkl moms. Datum 2016-04-15

## Fix All X-Treme

### Snabbt initialt hugg med 400 kg/m<sup>2</sup>

Fix All X-Treme Power är en högkvalitetsmassa. Neutral, elastisk, enkomponentslim och fogmassa. Baserad på SMX-Polymer med ett exptremt initialt hugg på min 400 kg/m<sup>2</sup>. Vit kulör.



Scanna för att se video!



#### Technical data

Basis	SMX Hybrid Polymer
Consistency	Stable paste
Curing system	Moisture curing
Skin formation* (20°C / 65% R.H.)	Ca. 4 min
Curing speed * (20°C / 65% R.H.)	Ca. 2 mm/24h
Hardness	Ca. 55 ± 5 Shore A
Density	1,46 g/ml
Maximum allowed distortion	± 20 %
Temperature resistance	-40 °C → 90 °C
Max. tension (DIN 53504)	2,10 N/mm <sup>2</sup>
Elasticity modulus 100% (DIN 53504)	1,80 N/mm <sup>2</sup>
Application temperature	5 °C → 35 °C

(\* these values may vary depending on environmental factors such as temperature, moisture, and type of substrates.

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP
771128083	FIX ALL X-TREME 290ml	1

## Brandsilikon B1 FR



B1 FR är en högkvalitativ brandsilikon som är en neutral, elastisk och enkomponentsprodukt fogmassa baserad på siliconer enligt DIN 4102 B1. Brandklassad upp till 4 timmar enligt EN 1366 Part 4 – NN713.020 – BS 476/20. Kulörstabil och UV-resistent. Godkännanden enligt Test Report 9297 – University of Ghent to - NBN 713.020 – EN 1366-4 - BS 476:Part 20 – Warrington Fire Research Report - DIN4102-B1 – Institut für Bautechnik, Berlin - TNO-rapport 2000-CVB-R00703

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
771102530	SILIKON B1 FR BRAND 310ml	1	FIRE SILICONE, BRANDKLASSAD SILIKON FÖR TOPPFÖRSEGLING

Säkehtersdatablad finns på [www.swebolt.se](http://www.swebolt.se)



SB Technical products

SWEBOLT - BOTNIA BOLT



HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET  
Swebolt Järfälla Aktieföretag  
© CREDITSAFE | 2014-03-14



Högsta kreditvärdighet



Certifierad EN 1090-1



Exkl moms. Datum 2016-04-15

## Silirub S

### Ättikshärdande silikonfogmassa

Silirub S är lättapplicerad kulörstabil och permanent elastisk efter härdning. UV-stabil och mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial dock ej lämplig för PVC. Produkten innehåller ättika och angriper därför vissa metaller såsom koppar och bly. Utöver färgerna vit, svart, grå finns Silirub S även i en transparent variant.

<b>Bas:</b>	Polysiloxane.
<b>Konsistens:</b>	Stabil pasta.
<b>Härdsystem:</b>	Reagerar med fuktighet.
<b>Skinnbildning:</b>	ca 7 minuter (20°C/65% RH).
<b>Härdningstid:</b>	1,5 mm/24 timmar (20°C/65% RH).
<b>Hårdhet:</b>	25 +/-5 Shore A
<b>Krympning:</b>	Obetydlig.
<b>Densitet:</b>	1,03 - 1,25.
<b>Temperaturresistens:</b>	-60° till +200°C.
<b>Återgångsförmåga:</b>	>80%.
<b>Elasticitetsmodul 100%:</b>	0,40 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504).
<b>Maximal deformation:</b>	25%.
<b>Töjningsmotstånd:</b>	1,60 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504).
<b>Brottöjning:</b>	>500% (DIN 53504).



ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
771100203	SILIRUB S TRANSP 310ml	1	SILIRUB S ANTIMÖGEL, SNABBHÄRDANDE SANITETSSILIKON
771100213	SILIRUB S VIT 310ml	1	SILIRUB S ANTIMÖGEL, SNABBHÄRDANDE SANITETSSILIKON
771100233	SILIRUB S GRÅ 310ml	1	SILIRUB S ANTIMÖGEL, SNABBHÄRDANDE SANITETSSILIKON
771100263	SILIRUB S BRUN 310ml	1	SILIRUB S ANTIMÖGEL, SNABBHÄRDANDE SANITETSSILIKON
771100293	SILIRUB S SVART 310ml	1	SILIRUB S ANTIMÖGEL, SNABBHÄRDANDE SANITETSSILIKON

Säkehtersdatablad finns på [www.swebolt.se](http://www.swebolt.se)







# SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se

Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se

Norrköping 011-4507400 norrkoping@swebolt.se

www.SWEBOLT.se

Exkl moms. Datum 2016-04-15

# Silirub 2S

## Neutralhärdande silikonfogmassa

Silirub 2/S är en högkvalitets neutral, enkomponent elastisk silikonfogmassa som innehåller fungicider (antimögelmedel). Godkänd enligt MTK samt Byggvarubedömd som Accepteras BVB Id: 9088.

Toppförsegling vid glasning. Fogning mellan glas - behandlat trä - PVC - metall. Fogning av polycarbonat- och polyacrylatpaneler. Fogning i kök och badrum. Dilationfogar mellan olika byggnadsmaterial och andra byggnadsfogor.

Bas	Polysiloxane
Konsistens	Stabil pasta
Härdnings system	Luftfuktighetshärdande
Skinnbildning (20°C/65% R.H.)	ca 5 minuter
Härdningshastighet (20 C/65% R.H.)	1,5 mm/24 timmar
Hårdhet (DIN 53505)	25 +/-5 Shore A
Krympning	Obetydlig
Temperaturresistens	-60 grader till +180 grader
Återgångsförmåga	> 80%
Elasticitetsmodul 100%	0,30 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Maximal Deformation	25%
Töjningsmotstånd	1,30 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Brottöjning	800% (DIN 53504)
PH-Värde:	Kemiskt neutral (pH = 7)



ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
771107213	SILIRUB 2/S VIT 310ml	1	SILIKON, SNABBHÄRDANDE ENKOMONENTS FOGMASSA
771107233	SILIRUB 2/S GRÅ 310ml	1	SILIKON, SNABBHÄRDANDE ENKOMONENTS FOGMASSA
771107234	SILIRUB 2/S LJUSGRÅ 310ml	1	SILIKON, SNABBHÄRDANDE ENKOMONENTS FOGMASSA
771107427	SILIRUB 2/S SVART 310ml	1	SILIKON, SNABBHÄRDANDE ENKOMONENTS FOGMASSA
771107882	SILIRUB 2/S TRANSP 310ml	1	SILIKON, SNABBHÄRDANDE ENKOMONENTS FOGMASSA

Säkehtersdatablad finns på [www.swebolt.se](http://www.swebolt.se)



**SB** Technical products

**SWEBOLT - BOTNIA BOLT**



HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET  
Swebolt Järfälla Aktieföretag  
© CREDITSAFE | 2014-03-14



Högsta kreditvärdighet



Certifierad EN 1090-1



Exkl moms. Datum 2016-04-15

## Silirub NO5 Enkomponents Byggsilikon

Silirub NO5 är ett snabbhärdande samt neutralhärdande enkomponents silikon som är fullt elastiskt efter härdning enligt ISO 11600 F+G 25LM. Silirub NO5 är byggvarubedömd som "accepteras". BVB id: 55034.

Silirub NO5 finns i de marknadsanpassade färgerna Vit, Svart och Grå samt Transparent (NO5S).

Silirub NO5 är vad man i allmänt tal brukar kalla för Byggsilikon. Produkten lämpar sig för generella applikationer inom byggsektorn.



Base	Polysiloxane
Consistency	Paste
Curing System	Moisture Cure
Skin formation (20°C/65% R.H.)	Ca. 10 min.
Curing Rate (20°C/65% R.H.)	2 mm/24h
Hardness (DIN 53505)	22 ± 5 Shore A
Specific Gravity (DIN 53479)	1,25 g/mL
Temperature Resistance	-60°C to +180°C
Elastical Recovery (ISO 7389)	> 80 %
Maximum allowed Distortion	±25 %
Elasticity Modulus 100 % (DIN 53504)	0,38 N/mm <sup>2</sup>
Maximum Tension (DIN 53504)	1,30 N/mm <sup>2</sup>
Elongation at Break (DIN 53504)	600 %

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
771100424	SILIKON TRANSPARENT 310ml	1	SILIRUB NO5, BYGGSILIKON ANTIMÖGELBEHANDLAD
771100425	SILIKON VIT 310ml	1	SILIRUB NO5, BYGGSILIKON
771100426	SILIKON GRÅ 310ml	1	SILIRUB NO5, BYGGSILIKON
771100427	SILIKON SVART 310ml	1	SILIRUB NO5, BYGGSILIKON

Säkehtersdatablad finns på [www.swebolt.se](http://www.swebolt.se)





Exkl moms. Datum 2016-04-15

# Acryrub

## Neutralhärdande silikonfogmassa

Acryrub Scandinavia används främst invändigt som exempelvis målarfog, dilatationsfog, fogmassan används även vid dörr/karm, dörr/fönster och vägg/golv anslutningar. Du kan med fördel använda Acryrub Scandinavia när du byter dina fönster. Du fogar då invändigt mellan karm och fönster erhåller en utmärkt visuell attraktiv tätning. Glöm ej fogbottningslist. Acryrub Scandinavia är mycket ekonomisk. Används som ljuddämpande fogmassa vid dörranslutningar. Acryrub Scandinavia har god vidhäftning mot en mängd olika byggmaterial fogmassan fäster även mot porösa material samt aluminium. Acryrub Scandinavia tål upp till 15% fogrörelser, glöm ej att minsta fogbredd är minst 5mm. Levereras i 310 ml patroner alternativt 600 ml korvar.



Base	Acrylic Dispersion
Consistency	Pasta
Curing System	Physical drying
Skin formation (20°C/65% R.H.)	Approx. 20 min.
Shrinkage (DIN 52451)	Approx. 15%
Specific Gravity (DIN 53479B)	1,70g/mL
Temperature Resistance	-20°C to +80°C
Maximum allowed Distortion	15%

\* This varies according to ambient conditions such as temperature, humidity, substrate etc.

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
771100561	AKRYLMASSA VIT 310ml	1	ACRYRUB, PLASTO-ELASTISK FOGMASSA UPP TILL 15%, ÖVERMÅLNINGSBAR
771100562	AKRYLMASSA SVART 310ml	1	ACRYRUB, PLASTO-ELASTISK FOGMASSA UPP TILL 15%, ÖVERMÅLNINGSBAR
771100563	AKRYLMASSA GRÅ 310ml	1	ACRYRUB, PLASTO-ELASTISK FOGMASSA UPP TILL 15%, ÖVERMÅLNINGSBAR
771100564	AKRYLMASSA BRUN 310ml	1	ACRYRUB, PLASTO-ELASTISK FOGMASSA UPP TILL 15%, ÖVERMÅLNINGSBAR

Säkehtersdatablad finns på [www.swebolt.se](http://www.swebolt.se)





Exkl moms. Datum 2016-04-15

# Sättlim / Montagelim

## Modell 48A / 49A / 140

### Sättlim 48A

Klassiskt sättlim som används inom bygg och konstruktion. Limmet är fullt jämförbart med PL400.

### Sättlim 49A

Klassiskt sättlim som används inom bygg och konstruktion. Limmet är fullt jämförbart med PL200.

### Sättlim 140

Klassiskt sättlim som används inom bygg och konstruktion. Limmet är fullt jämförbart med PL600. Vattenbaserat.



ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
771140	MONTAGELIM 140 310ml	1	SÄTTLIM/MONTAGELIM/BYGGLIM - MOTSVARANGE PL600
77148A	MONTAGELIM 48A 300ml	1	SÄTTLIM/MONTAGELIM/BYGGLIM - MOTSVARANGE PL400
77149A	MONTAGELIM 49A 310ml	1	SÄTTLIM/MONTAGELIM/BYGGLIM - MOTSVARANGE PL200

## Fogpistoler för patron & korv

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
771002	PISTOL ENKEL	1	SKELETTPISTOL ENKLARE MODELL FÖR STANDARDTUBER
771003	PISTOL KRAFTIG	1	CHILTON, KRAFTIG KVALITETS-SKELETTPISTOL FÖR STANDARDTUBER



ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BESKRIVNING
5094933441305	C18 PCG/600A-201B	1	MILWAUKEE FOG- & LIMPISTOL M18, 2.0Ah BATTERI, METALL 600ml PÅSAR
5094933441310	C18 PCG/310C-201B	1	MILWAUKEE FOG- & LIMPISTOL M18, 2.0Ah BATTERI, 310ml PATRONER
5094933441655	M12 PCG/310C-201B	1	MILWAUKEE FOG- & LIMPISTOL M12, 2.0Ah BATTERI, 180Kg PRESSKRAFT
5094933441665	M12 PCG/400A-201B	1	MILWAUKEE FOG- & LIMPISTOL M12, 2.0Ah BATTERI, ALUTUB 400ml PÅSE
5094933441670	M12 PCG/600A-201B	1	MILWAUKEE FOG- & LIMPISTOL M12, 2.0Ah BATTERI, ALUTUB 600ml PÅSE
5094933441780	M12 PCG/400A-0	1	MILWAUKEE FOG- & LIMPISTOL M12 NAKEN, ALUMINIUMTUB400ml PÅSE
5094933441783	M12 PCG/310C-0	1	MILWAUKEE FOG- & LIMPISTOL M12 NAKEN, 180Kg PRESSKRAFT
5094933441786	M12 PCG/600A-0	1	MILWAUKEE FOG- & LIMPISTOL M12 NAKEN, ALUMINIUMTUB600ml PÅSE
5094933441808	C18 PCG/600T-201B	1	MILWAUKEE FOG- & LIMPISTOL M18, 2.0Ah BATTERI, 600ml PÅSAR
5094933441812	C18 PCG/400T-201B	1	MILWAUKEE FOG- & LIMPISTOL M18, 2.0Ah BATTERI, 400ml PÅSAR

Säkehtersdatablad finns på [www.swebolt.se](http://www.swebolt.se)

